

BLK 280 ΗΜΙΕΤΟΙΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το προϊόν **BLK 280** είναι ένα μίγμα γκρι τσιμέντου υψηλής αντοχής, υδράσβεστου, fillers και βελτιωτικών πρόσμικτων για την παραγωγή σοβά.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **BLK 280** χρησιμοποιείται για την παραγωγή βασικού σοβά στην οικοδομή, σε συνδυασμό με κοινή άμμο σοβά ή τυρική άμμο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο σοβάς που θα παραχθεί με το **BLK 280** σε σύγκριση με τον παραδοσιακό σοβά, θα έχει πολύ καλύτερη εργασιμότητα, υψηλή αντοχή και πρόσφυση στις επιφάνειες. Επί πλέον θα έχει χαμηλό βάρος και μεγάλη απόδοση και οικονομία.

Η χρήση του **BLK 280** θα διευκολύνει σημαντικά την δουλειά σας, θα αυξήσει την παραγωγικότητά σας, αφού με ένα υλικό θα αντικαταστήσετε και το τσιμέντο και τον ασβέστη. Θα περιοριστούν σε σημαντικό βαθμό οι απώλειες στην οικοδομή και θα έχετε όλα τα πλεονεκτήματα των βιομηχανικών σοβάδων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΒΑ

Προδιαγραφές άμμου:

Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του βασικού σοβά, θα πρέπει να είναι είτε η κοινή ασβεστολιθική άμμος είτε η ποταμίσια άμμος. Δεν θα πρέπει να περιέχει ξένες προσμίξεις, άλατα και άργιλο, ενώ η κοκκομετρία της θα πρέπει να είναι από 0 – 3mm, με μικρό ποσοστό παιπάλης.

Προκειμένου να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και το βέλτιστο τελικό προϊόν, σας συνιστούμε να δίνετε στην εταιρία μας ένα δείγμα της άμμου που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ώστε να σας δοθεί το πλέον κατάλληλο **BLK 280**.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΒΑ

Μέθοδος και εξοπλισμός ανάμιξης:

Για την ανάμιξη και παρασκευή του σοβά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την κοινή μηχανή σοβατίσματος, είτε μια μπετονιέρα. Πέραν αυτών η ανάμιξη μπορεί να γίνει και με το χέρι.

Σε όλες τις περιπτώσεις εργαστείτε όπως στην περίπτωση που δουλεύετε με τον παραδοσιακό σοβά: Όταν χρησιμοποιείται μηχανή, προσθέστε πρώτα μια ποσότητα νερού, στην συνέχεια την απαραίτητη

ποσότητα άμμου, το **BLK 280** και όσο ακόμη νερό χρειάζεται, έτσι ώστε να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη μάζα. Για ανάμιξη των υλικών με το χέρι, ανακατέψτε την απαραίτητη ποσότητα άμμου με το **BLK 280** και στη συνέχεια προσθέστε το απαραίτητο νερό και ανακατέψτε επίσης καλά μέχρι να σχηματιστεί ο σοβάς. Συνιστούμε να αποφύγετε τον παρατεταμένο χρόνο ανάμιξης, διότι ο σοβάς θα γίνει βαρύν και θα κρεμάει.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΒΑ

Αναλογίες ανάμιξης:

Για την παρασκευή βασικού σοβά απαιτείται η ανάμιξη κατά βάρος 28% **BLK 280** και 72% άμμο: Ήτοι για ένα σάκο 30 κιλών **BLK 280** απαιτούνται 77 κιλά άμμο. Ή για 30 κιλά **BLK 280** απαιτούνται περίπου 32,5 φτυαριές άμμου. Εάν επιθυμείτε την παρασκευή σοβά με υψηλή αντοχή, τότε μπορείτε να αυξήσετε το ποσοστό του **BLK 280**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το σοβάτισμα γίνεται όπως και με τον παραδοσιακό σοβά. Επειδή ο σοβάς που παράγεται με **BLK 280** περιέχει και βελτιωτικά πρόσμικτα, μπορεί να παρατηρηθεί μια μικρή καθυστέρηση στην ξήρανση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν κατά την ανάμιξη με το νερό προσθέσετε και 1-3 κιλά βελτιωτικό πρόσμικτο, τύπου latex (THRAKON GLX 296), ανά σάκο 30 κιλών **BLK 280**, ο σοβάς αποκτά μεγαλύτερη αντοχή, συγκόλληση, ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν συσκευάζεται σε σάκους των 30 κιλών και μπορεί να μείνει αποθηκευμένο σε ολόκληρες συσκευασίες και ξηρό περιβάλλον για ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παραγωγής.

BLK 280 **ΗΜΙΕΤΟΙΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ**



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν **BLK 280** περιέχει τσιμέντο και αντιδρά με το νερό, παράγοντας αλκαλικό διάλυμα. Για το λόγο αυτό προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.