

CLIMAPAINΤ SILOXAN

Σιλοξανικό χρώμα ανανέωσης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

CLIMAPLUS

Το CLIMAPAINΤ SILOXAN είναι αποκλειστικά σχεδιασμένο για την ανανέωση των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Η εφαρμογή του ενδείκνυται σε κάθε είδους τελικού επιχρίσματος με σιλικόνη που χρησιμοποιείται σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Το CLIMAPAINΤ SILOXAN δεν επηρεάζει την υφή του σοβά καθώς δεν γεμίζει τα κενά μεταξύ των κόκκων. Η δομή της επικάλυψης εξασφαλίζει γρήγορη εξάτμιση της υγρασίας από την επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μία αποτελεσματική ασπίδα έναντι της υγρασίας περιβάλλοντος. Το CLIMAPAINΤ SILOXAN παρέχει υψηλή διαπερατότητα ατμών, ενώ παρουσιάζει υψηλή αντοχή στη βρωμιά. Οι επικαλυμμένες προσόψεις μπορούν να πλυθούν υπό χαμηλή πίεση. Η έκθεση της επιφάνειας σε ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί έντονες φθορές, συνεπώς οι σκούρες αποχρώσεις συνίστανται μόνο σε μικρά τμήματα. Το χρώμα παρέχει προστασία από βιολογική μόλυνση, όπως μύκητες, μούχλα ή φύκια, αυξάνοντας την αντοχή έναντι της δράσης τους.



Πλεονεκτήματα:

- Αυτοκαθαριζόμενο.
- Ανθεκτικό στη βρωμιά.
- Χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.
- Διαπνέον.
- Ανθεκτικό.
- Σταθερότητα αποχρώσεων.
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό στην ανάπτυξη μυκήτων, φυκιών και μούχλας.
- Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις του συστήματος STATUS.

CE



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία
• 3 L
• 10 L



Εφαρμογή:

Για εξωτερική χρήση. Ιδανικό για την βαφή και την ανανέωση των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης



Αποχρώσεις:

Διαθέσιμο σε χιλιάδες αποχρώσεις του συστήματος χρωματισμού STATUS.



Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή
1 - 2 h
- Επαναβαφή
3 - 4 h

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.



Αποθήκευση:

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής μόνο αν το προϊόν δεν έχει αραιωθεί.



Κατανάλωση:

13-17 m²/ Lt



Αραίωση με νερό:

10-15 (% κ.ό.)



Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι.



ΠΟΕ:

Α/γ. Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων (Υ)
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε : 40 gr/lit
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 39 gr/lit

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για σκυρόδεμα και για όλους τους τύπους σοβά εξωτερικής θερμομόνωσης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Για άριστη πρόσφυση του χρώματος στο υπόστρωμα, η επιφάνεια επιβάλλεται να είναι στεγνή και καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σκασμένα χρώματα κι άλλες ξένες ουσίες, ενώ πρέπει να απομακρύνονται τα αποσαθρωμένα τμήματα. Σε άβαφες επιφάνειες εφαρμόστε πρώτα CLIMAPRIMER SILOXAN.

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται ανά κατηγορία υποστρώματος σε διαφορετικές ηλικίες.

- Σκυρόδεμα (ηλικία άνω των 28 ημερών),
- Παραδοσιακός σοβάς, ασβεστοτσιμεντοσοβάς και ασβεστοσοβάς (ηλικία άνω των 14 ημερών).
- Λεπτής στρώσεως ανόργανοι τσιμεντοειδής σοβάδες και ανόργανοι τσιμεντοειδείς – πολυμερικοί σοβάδες (ηλικία άνω των 5 ημερών).
- Λεπτής στρώσεως ακρυλικοί και σιλικονούχοι σοβάδες (ηλικία άνω των 3 ημερών).
- Λεπτής στρώσεως πυριτικοί σοβάδες (ηλικία άνω των 5 ημερών).
- Γύψινα υποστρώματα (μόνο εσωτερικά του κτιρίου) με υγρασία κάτω του 1%, εφόσον αρχικά ασταρωθούν με αστάρι γυψοσανίδας STATUS.
- Ισχυρά χρώματα με καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Επισκευή ανώμαλων και κατεστραμμένων υποστρωμάτων με απομάκρυνση κάθε είδους ξένου σώματος και ακαθαρσιών. Συνιστάται να ελέγχεται η αντοχή του υποστρώματος. Επιπλέον, ενδείκνυται η χρήση συσκευών πλύσης με εφαρμογή καθαριστικών μέσων. Αφού πλυθεί με νερό, το υπόστρωμα πρέπει να στεγνώσει.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε ένα καθαρό δοχείο, αναμίξτε το CLIMAPAINΤ πολύ καλά και αργά, με τη βοήθεια μηχανής (300 rpm) για περίπου 2 λεπτά. Δύο χέρια βαφής κρίνονται αρκετά. Το δεύτερο χέρι μπορεί να περαστεί μετά από τουλάχιστον 3-4 h. Είναι σημαντικό το χρώμα να εφαρμόζεται ομοιόμορφα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή οι θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι στους 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία κατά την εφαρμογή. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή ενδέχεται να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Το δέρμα και τα μάτια πρέπει να προστατεύονται. Κατά την εφαρμογή της βαφής πρέπει να φοριούνται προστατευτικά γάντια και γυαλιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πρέπει να ξεπλύνετε με άφθονο νερό και να συμβουλευτείτε γιατρό. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77 93 777](tel:2107793777)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά την εφαρμογή δε πρέπει να χρησιμοποιούνται σκουριασμένα εργαλεία.

Το χρώμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες υπό έντονη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η πρόσωση πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή έως ότου στεγνώσει εντελώς η βαφή. Για προστασία των εξωτερικών επιφανειών κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση σκαλωσιάς.

Το ανοιγμένο δοχείο πρέπει να σφραγίζεται προσεκτικά και το περιεχόμενο του θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ταχύτερο δυνατόν.

Να μην εφαρμόζεται η βαφή σε υποστρώματα υψηλής αλκαλικότητας όπως νέες επιφάνειες σκυροδέματος και σοβά καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσμενής αλκαλική επίδραση στο χρώμα και στις χρωστικές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή/Χαρακτηριστικά
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	12000 – 16000
Πυκνότητα -ΛΕΥΚΟ -BASE D	g/mL	EN ISO 2811-1	1,49 ± 0,03 1,43 ± 0,03
pH		ISO 976	8,0 - 9,0
Στιλπνότητα (60° C)	%	ISO 2813	≤3
Αραιώση	%		10 – 15
Πάχος ξηρού φιλμ	μm		150
Χρόνος επαναβαφής	h		3 – 4
Χρόνος στεγνώματος	h		1 – 2

**Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23οC, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασιίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

Έκδοση G: 04/06/2024