

ELITE PRIMER

100% акрилен висококачествен бял грунд

STATUS ELITE, 2 в 1 е високоефективен, 100% акрилен, екологичен бял грунд, който осигурява максимално покритие и гарантира превъзходно грундиране. Този иновативен продукт съчетава най-добрите технологии, за да предложи несравними предимства само в една опаковка.

С перфектна адхезия към основата, формулата му със свойства за блокиране на петна и висока покривност е предназначена да спре упоритите петна и да прикрив цветове несъвършенства на повърхността. Допълнително специалната рецепта против мухъл осигурява най-добрата основа за последващо покритие с премиум боите от серията STATUS.

STATUS



Предимства:

- Продуктът е екологичен и не съдържа разтворители.
- Без мирис. Не съдържа амоняк.
- Висока проникваща способност.
- Силна адхезия.
- Бързосъхнещ.
- Отлична покривност.
- Отлична работоспособност.
- Висока ефективност.
- Предпазва от неравномерното попиване при нанасяне на финални слоеве.
- Осигурява перфектна основа за постигане на най-висококачествени покрития.
- Може да се оцветява в хиляди нюанси.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опаковка:

Пластмасови контейнери
• 3 lt
• 9 lt

Цвят:

Предлага се в бяло и в множество нюанси чрез системата за оцветяване STATUS.

Време за съхнене:

- Сух на допир 2-3 h
- Повторно покритие 5-6 h

Разреждане с вода:

5-15 (% v.v.)

Приложение:

За външна и вътрешна употреба. Стени, тавани, мазилка, гипсокартон, зидария, тухли, дървени елементи и др.

Консумация:

14-18 m²/lt

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.

Инструменти за приложение:

Четка, валик или безвъздушен пистолет.

Съхранение:

Съхранявайте в плътно затворен контейнер в продължение на 36 месеца от датата на производство, само ако не е разрежено. Съхранявайте на хладно и сухо място.

V.O.C. клас :

КЛАС НА ЛОС (ж) Грундове.
Лимит на ЛОС: 15 гр/л.
Минимално разреждане с вода: 5 % об./об.
Максимално ЛОС на готовия за употреба продукт: 14,8 гр/л.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за вътрешни и външни повърхности като стени и тавани.

Подходящ за мазилка, гипсокартон, зидария, тухли, дървени повърхности и др.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва задължително да бъде чиста, суха, здрава и без прах, мухъл, мазнини преди нанасяне. Отстранете всички изтъркани или лющещи се стари бои. Където е необходимо шпакловане, използвайте STATUS 100% ACRYLIC PUTTY и след изсъхване, изшкурете с шкурка и почистете добре от прах. Където има големи пукнатини, използвайте за шпакловане готовата за употреба лека, бяла мазилка STATUS ONE COVER, с едно минаване без търкани. Никога не нанасяйте върху повърхности, които могат да съдържат влага. Първо се уверете, че причината за влагата е отстранена и че повърхността е напълно суха.

ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре продукта в контейнера преди употреба, разрежете при необходимост и нанесете. След употреба затворете добре контейнера, за да запазите продукта в добро състояние за бъдеща употреба. Може да се съхранява в плътно затворен контейнер за дълъг период от време, при условие че не е бил разреден. Нанасянето на продукта върху абсорбиращи или много груби повърхности се извършва чрез пръскане. По този начин се осигурява проникване на продукта навсякъде по повърхността, бързина на нанасяне и нисък разход. По време на нанасяне трябва да се уверим, че продуктът се абсорбира добре, а не просто се отлага върху повърхностите, образувайки филм. След нанасяне всички остатъци (локви) трябва да се отстранят. Върху новоизмазани или бетонирани повърхности боядисването трябва да се извършва след 30-40 дни.

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°С и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева радиация през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в контейнера и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

КОМЕНТАРИ

Повече информация относно причините, поради които на този продукт е присъден екомаркировката на ЕС, можете да намерите на уебсайта на ЕС: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	cP	EN ISO 2555	6400 – 8000
Плътност	g/ml	EN ISO 2811-1	1.29 ± 0.03
pH		ISO 976	8.0 – 9.0
гланц (60° C)		ISO 2813	≤3
Разреждане	%		5-15
Време за повторно покритие	h		5 – 6
Време за съхнене	h		2 - 3

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.

Версия С: 24/07/2024