

ELITE PRIMER

100% Ακρυλικό λευκό αστάρι υψηλής απόδοσης



Το STATUS ELITE, 2 in 1 White Primer είναι ένα 100% ακρυλικό, οικολογικό, λευκό αστάρι υψηλής απόδοσης, που προσφέρει μέγιστη καλυπτικότητα και διασφαλίζει την άριστη προετοιμασία της επιφάνειας. Αυτό το καινοτόμο προϊόν συμπεριλαμβάνει τις καλύτερες τεχνολογίες για να σας παρέχει ασύγκριτα αποτελέσματα σε ένα μόνο πακέτο.

Με τέλεια πρόσφυση στο υπόστρωμα, η φόρμουλα Stain-Blocking & High Hiding έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τους ισχυρότερους λεκέδες και να καλύπτει τις χρωματικές ατέλειες των επιφανειών και μαζί με την ειδική συνταγή κατά της μούχλας αποτελεί την τέλεια βάση για την εφαρμογή οποιουδήποτε STATUS premium χρώματος.



Πλεονεκτήματα:

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Άοσμο.
- Δεν περιέχει αμμωνία.
- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Μεγάλη απόδοση.
- Αποτρέπει την ακανόνιστη απορρόφηση κατά την εφαρμογή της επίστρωσης και αποτελεί την τέλεια βάση για να πετύχετε το υψηλότερο επίπεδο φινιρίσματος.
- Μπορεί να χρωματιστεί σε χιλιάδες αποχρώσεις.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία
• 3 lt
• 9 lt

Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού STATUS.

Εφαρμογή:

Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για τοίχους, ταβάνια, σοβάδες, γυψοσανίδες, τοιχοποιία, τούβλα, ξύλινες επιφάνειες κλπ.

Κατανάλωση:

14-18 m²/lt

Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 2-3 h
- Επαναβαφή 5-6 h

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

Αραίωση με νερό:

5-15 (% κ.ό.)

Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε καλά σφραγισμένο δοχείο για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής μόνο εάν το προϊόν δεν έχει υποστεί αραίωση.

Κλάση Π.Ο.Ε.:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ο.Ε.(Ζ) Αστάρια. Όριο Π.Ο.Ε: 15 gr/lt. Ελάχιστη αραίωση με νερό: 5 % v/v. Μέγιστη Π.Ο.Ε. του έτοιμο προς χρήση προϊόντος: 14,8 gr/lt.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες όπως τοίχοι και ταβάνια.
Κατάλληλο για γύψους, γυψοσανίδες, τοιχοποιία, τούβλα, ξύλα κλπ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS ONE COVER, με ένα μόνο πέρασμα χωρίς τρίψιμο. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία. Βεβαιωθείτε πρώτα πως η αιτία της υγρασίας σταμάτησε και πως η επιφάνεια στέγνωσε εντελώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Η εφαρμογή του υλικού στις απορροφητικές ή στις πολύ τραχιές επιφάνειες γίνεται με ψεκαστήρα. Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζουμε διείσδυση του υλικού παντού, ταχύτητα στην εφαρμογή και οικονομία στην κατανάλωση. Κατά την εφαρμογή πρέπει να φροντίζουμε ώστε το υλικό να απορροφάται και όχι απλώς να επικάθεται σχηματίζοντας επιδερμίδα πάνω στις επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή πρέπει να απομακρυνθούν τα τυχόν περισεύματα (λιμνούλες). Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η εφαρμογή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με ηλιακή ακτινοβολία κατά την εφαρμογή. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ : <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.
[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή/Χαρακτηριστικά
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	6400 – 8000
Πυκνότητα	g/ml	EN ISO 2811-1	1,29 ± 0,03
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Στιλπνότητα (60° C)		ISO 2813	≤3
Αραίωση	%		5-15
Χρόνος επαναβαφής	h		5 – 6
Χρόνος στεγνώματος	h		2 - 3

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Γ: 24/07/2024