

STATUS ALL WEATHER

Ελαστομερές μονωτικό χρώμα

Το STATUS ALL WEATHER είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων ερευνών και εξαντλητικών δοκιμών κάτω από τις πιο αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ελαστομερές χρώμα που βάφει και συγχρόνως μονώνει τους εξωτερικούς τοίχους, εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία από την υγρασία, τους χημικούς ρύπους και την ενανθράκωση του σκυροδέματος προσφέροντας εξαιρετικές αντοχές στο χρόνο. Η ειδική του σύνθεση δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που καλύπτει όλες τις τριχοειδείς ρωγμές, «παρακολουθεί» τις συστολές και διαστολές της επιφάνειας και χάρη στα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπερϊώδους ακτινοβολίας παραμένει ελαστική χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει. Αποτελεί την ιδανικότερη λύση για βαφή και προστασία κτιρίων, κυρίως σε αστικές, ορεινές και βιομηχανικές περιοχές. Έχει την ικανότητα να εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας, ενώ παρουσιάζει μειωμένη τάση για κατακράτηση ρύπων λόγω της σκλήρυνσής του, παρουσία ηλιακού φωτός (UV cross-linking). Εφαρμόζεται εύκολα, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη απόδοση.



Πλεονεκτήματα:

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Άοσμο.
- Υψηλή ελαστικότητα.
- Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών.
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Εξαιρετική αντοχή στους χημικούς ρύπους.
- Άριστη προστασία από την ενανθράκωση του σκυροδέματος.
- Ανθεκτικό στο πλύσιμο.
- Υψηλή αντοχή στις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, παγετός, καύσωνας).
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Μεγάλη απόδοση.
- Τεχνολογία κατά της μούχλας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:



Πλαστικά δοχεία
• Λευκό, Βάση P, D,
TR:: 3 lt, 10 lt

Αποχρώσεις:



Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις από το σύστημα χρωματισμού STATUS.

Χρόνος στεγνώματος



- Στην αφή 2-3 h
- Επαναβαφή 4-6 h

Αραίωση με νερό:



5-10 (% κ.ό.)

Εφαρμογή:



Για εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για σοβάδες, εμφανή μετέτα, γυψοσανίδες, ξύλο κ.ά.

Κατανάλωση:



11-13 m²/lt

Εργαλεία εφαρμογής:



Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

Αποθήκευση:



Αποθηκεύστε σε καλά σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό και δροσερό μέρος για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής μόνο εάν το προϊόν δεν έχει αραιωθεί.

Κλάση Π.Ο.Ε.:



Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων & ορυκτών υποστρωμάτων (W.B) Όριο Π.Ο.Ε.: 40 gr/lt
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 39 gr/lt

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εξωτερική εφαρμογή σε νέες ή ήδη βαμμένες τοιχοποιίες. Εφαρμόζεται πάνω σε κάθε είδους παλαιά και νέα επιφάνεια όπως σοβάς, εμφανή μπετά, γυψοσανίδα, ξύλο, κλπ. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες που υπόκεινται σε συχνό πλύσιμο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα, ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS ONE COVER, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Σε νέες επιφάνειες, βάψτε πρώτα ένα χέρι STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ, STATUS AQUADUR ή GLX 292 FLEX PRIM. Όταν πρόκειται για φρέσκο σοβά ή τοιμάντο, αφήστε οπωσδήποτε να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε. Σε γυψοσανίδες αλλά και για επαναβαφή υδροχρωματισμένων επιφανειών (με ασβέστη ή κόλλα) ή λερωμένων επιφανειών (νικοτίνη, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, καυσαέρια, καφές, χυμός, graffiti, μελάνια, μαρκαδόρους, μύκητες, μούχλα, υγρασία λάδια κλπ.) ασταρώστε πρώτα με STATUS DUR. Μη βάψετε ποτέ επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία. Βεβαιωθείτε πρώτα πως η αιτία της υγρασίας σταμάτησε και πως η επιφάνεια στέγνωσε εντελώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά το πρώτο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Αφήστε 20-30 μέρες πριν πλύνετε τις βαμμένες επιφάνειες και 30-40 μέρες πριν πλύνετε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν. Οι βαμμένες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι με νερό. Αν ο λεκές παραμένει, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο, άχρωμο απορρυπαντικό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή οι θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι 5-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι κατά την εφαρμογή η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Tηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμές/Χαρακτηριστικά
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	12000 - 16000
Πυκνότητα	g/mL	EN ISO 2811-1	1,48 ± 0,03
- ΛΕΥΚΟ			1,48 ± 0,03
- BASE P			1,45 ± 0,03
- BASE D			1,45 ± 0,03
- BASE TR			1,45 ± 0,03
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Στιλπνότητα (60°C)	%	ISO 2813	≤6
Αραίωση	%		5 – 10
Χρόνος επαναβαφής	h		4 – 6
Χρόνος στεγνώματος	h		2 - 3

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλη μορφή παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

Έκδοση Δ: 01/10/2024