

## STATUS ECOVARN

### ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STATUS ECOVARN** είναι ένα οικολογικό άχρωμο βερνίκι νερού. Προστατεύει και διακοσμεί κάθε ξύλινη επιφάνεια σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Είναι άοσμο, με ισχυρή πρόσφυση και εύκολη εφαρμογή. Η ειδική του σύνθεση περιέχει φίλτρα UV κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Είναι υδαταπωθητικό ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει. Η επιφάνειά του διατηρείται ελαστική επιτρέποντάς του να

παρακολουθεί τις συστολές και διαστολές των ξύλων, χωρίς σκασίματα, ή ξεφλουδίσματα. Έτσι εξασφαλίζει μακρόχρονη προστασία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την φυσική ομορφιά του ξύλου. Συνιστάται και σαν τελική επίστρωση για την προστασία των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Το αποτέλεσμα είναι μια υπέροχη, γυαλιστερή ή σατινέ επιφάνεια, ιδιαίτερα ανθεκτική, που παραμένει αναλλοίωτη για πολύ καιρό.

#### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εφαρμόζεται σε κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, επενδύσεις, δοκάρια, στέγες, περιφράξεις, πέργκολες, κλπ.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Διαθέτει σήμανση ECO.
- Άοσμο
- Προστατεύει από την υγρασία, και τη βροχή.
- Προστατεύει από τις υπεριώδεις (UV) ακτινοβολίες.
- Επιτρέπει στο ξύλο να «αναπνέει».
- Ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου με αποτέλεσμα να μη σκάει και να μην ξεφλουδίζει.
- Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου.
- Ομοιόμορφο και εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα.
- Εύκολο δούλεμα.
- Εξαιρετικό άπλωμα.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι γερή, στεγνή και απαλλαγμένη σκόνες, μούχλα, λίπη, ή ρετσίνα πριν την εφαρμογή. Σε καινούργια ξύλα, απομακρύνουμε τυχόν λάδια, ή ρετσίνα και στη συνέχεια θεραπεύουμε τους ρόζους. Σε βαμμένα ξύλα, αφαιρούμε όλα τα παλιά χρώματα, ή βερνίκια και στη συνέχεια καθαρίζουμε επιμελώς την επιφάνεια. Επισκευάζουμε όλα τα

ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο. Τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο παράλληλα με τα νερά του ξύλου για να λειάνουμε καλά την επιφάνεια. Απομακρύνουμε τη σκόνη χρησιμοποιώντας ένα υγρό, χωρίς χνούδι, ύφασμα. Για την αποτελεσματική προστασία του ξύλου, εφαρμόστε πρώτα 1 χέρι συντηρητικό υπόστρωμα ξύλου **STATUS BASEWOOD**.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση και εφαρμόστε 1-2 χέρια από το **STATUS ECOVARN** σε απόχρωση της προτίμησής σας, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πινέλο και προσέχοντας να καλύψετε καλά όλα τα δύσκολα σημεία της επιφάνειας, όπως γωνιές, εσοχές κ.λπ. Δουλεύετε το πινέλο ομοιόμορφα, αποφεύγοντας τις

επικαλύψεις και ολοκληρώνετε πάντα τη βαφή κατά μήκος των νερών του ξύλου. Αφήστε να στεγνώσει καλά ανάμεσα στις στρώσεις. Τρίψτε απαλά μεταξύ των δύο στρώσεων και κατά μήκος των νερών του ξύλου χρησιμοποιώντας ένα λεπτό γυαλόχαρτο. Η υγρασία του ξύλου θα πρέπει να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

## ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε ½ - 1 ώρα, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή.

## ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε άχρωμο, γυαλιστερό και σατινέ.

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

12-14 m<sup>2</sup>/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 750ml, 2,5lt.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για 2-3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

• Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για την κατηγορία προϊόντος βερνίκια και βερνίκια εμποτισμού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για διακοσμητικά στοιχεία,

συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών βερνικιών εμποτισμού (Υ): 75 gr/Lt.

• Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 70 gr/Lt.

## ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη βάφεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή

ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

# STATUS ECOVARN

## ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ



### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση

στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Πυκνότητα (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,04 ± 0,03
Ιξώδες	(cps)	Brookfield	20.000-30.000
Αραίωση με νερό (προαιρετικά)	(% κ.ο.)		5-10%

**Σημείωση:** Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.