

STATUS ECO

Υψηλής ποιότητας οικολογικό πλαστικό χρώμα

Το STATUS ECO είναι ένα οικολογικό, υψηλής ποιότητας, πλαστικό χρώμα ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Είναι ένα οικολογικά πιστοποιημένο χρώμα σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΟΣΕΕ). Παρέχει ασυναγώνιστη απόδοση, εφαρμόζεται εύκολα, απλώνεται θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη απόδοση. Το αποτέλεσμα είναι μια πλούσια ματ επιφάνεια, που αντέχει στο συχνό πλύσιμο (ΚΛΑΣΗ 1) διατηρώντας την όμορφη εμφάνισή της για πολύ καιρό.

Πλεονεκτήματα:

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες. Διαθέτει σήμανση ECO.
- Άοσμο.
- Δεν περιέχει αμμωνία.
- Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών.
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Κατάλληλο για χώρους όπου απαιτείται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.

STATUS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία
 • Λευκό: 0.75 lt, 3 lt, 10 lt, 15 lt
 • Βάση P, D, TR: 1lt, 3 lt, 10 lt

Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις από το σύστημα χρωματισμού STATUS.

Εφαρμογή:

Για εσωτερική χρήση. Κατάλληλο για τοίχους, σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά κ.ά.

Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 1 - 2 h
- Επαναβαφή 2 - 3 h

Πλήρης αντοχή στο πλύσιμο μετά από 4 εβδομάδες.

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

Αραίωση με νερό:

10-15 (% κ.ό.)

Κατανάλωση:

15-18 m²/lt

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε την αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κλάση Π.Ο.Ε:

A/a Επιχρίσματα εσωτερικών ματ τοίχων και ταβανιών (στυλιπνότητα <25 στους 60°) Όριο ΠΟΕ: 10 gr/lt. Ελάχιστη αραίωση με νερό: 10% κ.ό. Μέγιστο όριο ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 7.6 gr/lt.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εσωτερική εφαρμογή σε όλες τις συνήθεις επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά κ.α. Εφαρμόζεται μετά από κατάλληλη προετοιμασία σε επιφάνειες ξύλου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα, ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση ελαφρύ, λευκό στόκο STATUS ONE COVER, γेमίζοντας τις ρωγμές με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Σε νέες επιφάνειες, βάψτε πρώτα ένα χέρι STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ, STATUS AQUADUR ή GLX 292 FLEX PRIM. Αν πρόκειται για φρέσκο σοβά, ή τσιμέντο, αφήστε οπωσδήποτε να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά το πρώτο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Οι βαμμένες επιφάνειες συνίσταται να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή. Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών. Οι STATUS ECO βάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού STATUS και δεν πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς την προσθήκη των ειδικών χρωστικών STATUS.. Δεν προτείνονται πολύ σκούρες αποχρώσεις σε ματ χρώματα που υπόκεινται σε συχνά πλυσίματα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή, οι θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση σφραγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. [Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		Μονάδες	Πρότυπο	Τιμές/Χαρακτηριστικά
Πυκνότητα	WHITE BASE P	g/ml	EN ISO 2811-1	1,45 ± 0.05
	BASE D			1,43 ± 0.05
	BASE TR			1,32 ± 0.05
Ιξώδες		cP	EN ISO 2555	8000 – 12000
pH			ISO 976	8,0-9,0
Στιλπνότητα (60°)		%	EN ISO 2813	≤ 3
Αντοχή σε πλύσιμο-τρίψιμο		κλάση	EN ISO 11998	1
Αραίωση με νερό		%		10-15

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον υπό κανονικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας (+23°C, 50%). Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, απορροφητικότητα υποστρώματος).

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Δ: 08/01/2026