

STATUS GYPSUM BOARD PRIMER

Грунд за гипсокартон

Грундът за гипсокартон е висококачествен, бял, акрилен грунд на водна основа, за вътрешна употреба, с отлична запълваща способност, подходящ за гипсокартон и всякакви други вътрешни повърхности, като мазилка, бетон. Осигурява много добра адхезия, изглаждайки по-специално неравностите по повърхността на гипсокартона. Предназначен е да намали абсорбцията на повърхността, предназначена за боядисване. Грундът ефективно подпомага покривността на крайния слой боя. Без мирис е, изсъхва бързо и е безопасен за околната среда и потребителя.



Предимства :

- Нискосъдържание на летливи органични вещества (ЛОС).
- Без мирис. Висока проникваща способност.
- Предлага се в бял цвят и в множество нюанси чрез системата за оцветяване STATUS.
- Бързосъхнещ.
- Отлично заглажда неравности по гипсокартон.
- Отлична обработваемост.
- Висока производителност.
- Изравнява разликите в абсорбцията между строителните материали.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Опаковка :

Пластмасови контейнери
• 3 lt.
• 9 lt.



Цвят:

Предлага се в бяло и хиляди нюанси чрез системата за оцветяване STATUS.



Сушене :

- Сух на допир 1 - 2 h
- Повторно покритие 3-4 h

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.



Разреждане с вода:

5-10(% v.v.)



Приложение :

За вътрешна употреба. Гипсокартон, зидани повърхности, бетон.



Консумация:

12-14 m²/lt.



Инструменти за приложение:

Четка, валяк или безвъздушен пистолет.



Съхранение:

Съхранявайте в добре затворена опаковка, на сухо и хладно място, до 24 месеца от датата на производство.



Клас на летливи органични съединения:

ЛОС КЛАС А/ч. Свързващи грундове (W.B.). Лимит на ЛОС: 30 гр/л. Максимално ЛОС на готов за употреба продукт: 29 гр/л.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за намаляване на абсорбцията, особено върху повърхности от гипсокартон. Изглаждане на неравности по гипсокартон и зидани повърхности, изработени от мазилка, бетон.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди нанасяне на повърхността трябва задължително да бъде чиста, суха и без прах, мухъл, мазнини и плесен. Отстранете всички изтъркани или лющещи участъци от стари бои. Където е необходимо фугиране, използвайте STATUS 100% ACRYLIC PUTTY и след изсъхване, разтъркайте с шкурка и почистете добре от прах. Където има големи пукнатини, използвайте готовата за употреба лека, бяла шпакловка STATUS ONE COVER, с едно минаване без търкане. Никога не нанасяйте върху повърхности, които могат да съдържат влага. Първо се уверете, че причината за влагата е отстранена и че повърхността е напълно суха.

ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре съдържанието на опаковката преди употреба, разрежете според указанията и нанесете. След работа затворете добре контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Продуктът се съхранява в плътно затворен съд безпроблемно за дълго време. Нанасянето на продукта върху абсорбиращи или много грапави повърхности трябва да се извършва чрез пръскане. По този начин се осигурява дълбоко проникване на материала навсякъде, бързина на нанасяне и пестене на енергия. При нанасяне трябва да се уверим, че продуктът е попинал, а не просто остава на повърхността, образувайки филм. Върху нова мазилка или бетон нанасянето трябва да се извърши след 30-40 дни. Тези срокове варират в зависимост от метеорологичните условия (относителна влажност и температура).

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в опаковката и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева светлина през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

| Технически характеристики | единици | Стандартен | Стойност |
|----------------------------|---------|---------------|--------------|
| Вискозитет | cP | Брукфийлд | 16000 ± 2000 |
| Плътност | g/mL | EN ISO 2811-1 | 1.68 ± 0.03 |
| pH | | ISO 976 | 8.0 - 9.0 |
| Разреждане | % | | 5 – 10 |
| Време за повторно покритие | h | | 3 – 4 |
| Време за съхнене | h | | 1 - 2 |

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.

Версия С: 24/07/2024