

# STATUS RUSTBLOCK ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

## Σφυρήλατο χρώμα και μίνιο



Το STATUS RUSTBLOCK ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ είναι ένα αντισκωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου, ειδικά σχεδιασμένο για να εφαρμόζεται σε σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς να προηγηθεί η χρήση μίνιου ή άλλου αντισκωριακού υποστρώματος. Η εξελιγμένη του σύνθεση εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και πολύ καλό άπλωμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια επιφάνεια με όψη σφυρηλατημένου μετάλλου, ιδιαίτερα ανθεκτική, με αποχρώσεις που διατηρούνται αναλλοίωτες με το πέρασμα του χρόνου.

### Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική αντισκωριακή προστασία.
- Δεν απαιτείται μίνιο ή άλλου τύπου αντισκωριακό αστάρι.
- Δημιουργεί επιφάνειες με υψηλή γυαλάδα, σκληρότητα και εξαιρετική ανθεκτικότητα απέναντι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και μηχανικές καταπονήσεις
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Εξαιρετικό άπλωμα και δούλεμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Μεγάλη απόδοση.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Συσκευασία:

- Μεταλλικά δοχεία
- 750 ml
- 2,5 lt

### Αποχρώσεις:

Διαθέσιμο σε 5 έτοιμες αποχρώσεις

### Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 1,5 - 2 h
- Επαναβαφή 24 h

\*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

### Αραίωση:

- 5 (% κ.ό.) με white spirit για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό
- 5 (% κ.ό.) με LS-703 για εφαρμογή με πιστόλι

### Εφαρμογή:

Για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μετάλλων όπως πόρτες, κάγκελα, κουπαστές κλπ.

### Κατανάλωση:

6-8 m<sup>2</sup>/lt

### Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

### Αποθήκευση:

Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασίες μεταξύ +5° C και +35° C για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### Κλάση Π.Ο.Ε.:

A/θ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (S.B). V.O.C. limit: 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499 gr/lt. Μέγιστη αραίωση: 10% κ.ό.

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για τη βαφή και την αντισκωριακή προστασία κάθε είδους νέας και παλιάς μεταλλικής επιφάνειας όπως πόρτες, κάγκελα, μεταλλικές κουπαστές, ανελκυστήρες κλπ.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι γερή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, ή σκουριές, ώστε να εξασφαλίσουμε καλή πρόσφυση. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά, ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Επιφάνειες ήδη βαμμένες, πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο και να ξεσκονίζονται καλά. Σε μη σιδηρούχα μεταλλική επιφάνεια (γαλβανισμένη, αλουμίνιο, χρωμίου, μπρούντζου ή χαλκού), εφαρμόζουμε πρώτα WASH PRIMER και μετά STATUS ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιπροσθέτως, για την εξασφάλιση της μέγιστης αντισκωριακής προστασίας και ιδίως σε επιθετικά περιβάλλοντα όπως παραθαλάσσιες και βιομηχανικές περιοχές ή βορινές πλευρές, βάφουμε πρώτα με STATUS RUST PRIMER ή STATUS MINIO.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση, αραιώνουμε κατάλληλα και εφαρμόζουμε το STATUS RUSTBLOCK ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ, 2 χέρια, σε παχιές στρώσεις δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δύσκολων σημείων, όπως γωνίες, εσοχές κ.ά., για να αποφύγουμε πιθανή εισχώρηση της υγρασίας που προκαλεί την οξειδωση. Για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη προστασία από την σκουριά πρέπει το πάχος του φιλμ να είναι τουλάχιστον 100-120μm. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με ηλιακή ακτινοβολία κατά την εφαρμογή. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την εφαρμογή, καθαρίστε το πινέλο ή ρολό με WHITE SPIRIT και μετά με καυτό νερό και απορρυπαντικό. Καθαρίστε το πιστόλι με ακετόνη ή NITRO SOLVENT UNIVERSAL LS-735. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.  
[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή
Ιξώδες	sec	ASTM D 5125, ISO 2431	120 – 210
Πυκνότητα	g/ml	EN ISO 2811-1	0,96 ± 0,03
Αραιώση			
- Εφαρμογή με πινέλο ή ρολό	%	-	Έως 5% με white spirit
- Εφαρμογή με πιστόλι			Έως 5% με διαλυτικό LS - 703
Χρόνος επαναβαφής	h	-	24
Χρόνος στεγνώματος	h		1.5 - 2

\*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.  
Έκδοση Γ: 01/08/2025