

STATUS WATER BASED COATING

Покритие на водна основа

Водоразтворимата боя STATUS е за вътрешна употреба. Подходяща е за стълбища, складови помещения, кухненски тавани, бани, спални и повърхности, които не изискват миене. Лесна е за нанасяне, има отлична покривност, разнасяне и белота. Притежава много добра паропропускливост, като по този начин предотвратява концентрацията на пари. Има кратко време на съхнене и позволява бързо нанасяне на следващ слой.



Предимства:

- Екологично чист, без разтворители.
- Без мирис.
- Не съдържа амоняк.
- Отлична паропропускливост на повърхностите.
- Отлична покривност.
- Висока белота.
- Отлична обработваемост.
- Чудесно разнасяне.
- Икономично решение за професионалисти.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опаковка:

Пластмасови контейнери

- 3 lt
- 9 lt

Цвят:

Предлага се в бял цвят.

Приложение:

За вътрешна употреба. Стълбища, складови помещения, кухненски тавани, спални и др.

Време за съхнене:

- Суха на допир 1 - 2 h
- Повторно покритие 3 - 4 h

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.

Разреждане с вода:

5 -10 (% v.v.)

Консумация:

10-12 м²/l в зависимост от текстурата и порьозността на повърхността

Съхранение:

Съхранявайте оригиналните, запечатани опаковки на сухо място при температури между +5°C и +35°C в продължение на 12 месеца от датата на производство.

Клас на летливи органични съединения:

A/a Вътрешни матови стени и тавани (гланц ≤25 при 60°) (W.B)
Лимит на ЛОС: 30 гр/л.
Минимално разреждане с вода: 10% об./об.
Максимално ЛОС на готовия за употреба продукт: 25 гр/л.



Инструменти за приложение:

Четка, валеж или безвъздушен пистолет.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за вътрешно приложение върху нови повърхности или повърхности, вече боядисани с покрития на водна основа.

Подходящ за кухненски тавани, бани, спални, стълбища, складови помещения и др.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди нанасяне се уверете, че повърхността е чиста, суха, здрава и без прах, мухъл и мазнини. Отстранете повредената или лющеща се стара боя. Където е необходимо шпакловане, използвайте STATUS 100% ACRYLIC PUTTY и след изсъхване шлайфайте повърхността и почистете внимателно от праха. Ако има големи пукнатини, използвайте готовата за употреба бяла мазилка STATUS ONE COVER, като запълните пукнатините, нанасяйки само един слой без шлайфане. Върху нови повърхности, грундирайте със STATUS ACRYLIC PRIMER, STATUS AQUADUR или FLEX PRIM GLX 292 преди нанасяне. В случай на прясна мазилка или цимент, оставете повърхността да изсъхне добре поне един месец преди боядисване. При гипсокартон или за пребоядисване на повърхности, боядисани с бои на водна основа или замърсени повърхности (никотин, сажди от отоплителни уреди, кафе, сок, графити, мастила, маркери, мухъл, влага, масло и др.) първо грундирайте със STATUS AQUADUR.

ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре преди употреба, разреждете добре и нанесете 1 слой боя. Изчакайте поне 3-4 часа преди нанасяне на втория слой. Затворете плътно опаковката след употреба, за да запазите боята в добро състояние за бъдеща употреба. Можете да съхранявате неразредена боя в плътно затворен контейнер за продължителни периоди от време, без това да повлияе на качеството на продукта. Изчакайте 30-40 дни преди боядисване на нови мазилки или бетонни повърхности.

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева светлина през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в кофата и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	cP	EN ISO 2555	16000 – 20000
Плътност	g/ml	EN ISO 2811-1	1.56 ± 0.03
pH		ISO 976	8.0 – 9.0
гланц (60° C)	%	EN ISO 2813	≤2
Разреждане	%		5 – 10
Време за повторно покритие	h		3 – 4
Време за съхнене	h		1 – 2

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230C, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работната площадка, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за приложение на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничени повърхностни тестове за пригодността на продуктите за евентуалното приложение и намерения за употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на Компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.