

# STATUS ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

## Αστάρι γυψοσανίδας

Το Αστάρι Γυψοσανίδας είναι ένα υψηλής ποιότητας λευκό, ακρυλικό αστάρι, εσωτερικής χρήσης, με εξαιρετική ικανότητα στο γέμισμα, κατάλληλο για γυψοσανίδες και όλες τις εσωτερικές επιφάνειες όπως σοβάς και μπετόν. Προσδίδει πολύ καλή πρόσφυση, εξομαλύνοντας ιδιαίτερα τις ανομοιομορφίες στην επιφάνεια της γυψοσανίδας. Είναι σχεδιασμένο για να μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας που προορίζεται για βαφή. Συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κάλυψη του τελικού χρώματος και μπορεί να επαναβαφεί. Είναι άοσμο, στεγνώνει γρήγορα και είναι απολύτως φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.

### Πλεονεκτήματα:

- Χαμηλή περιεκτικότητα πτητικών οργανικών ενώσεων.
- Άοσμο.
- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Διαθέσιμο σε λευκό και σε πληθώρα αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού STATUS.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Άριστη καλυπτικότητα στις ανομοιομορφίες της γυψοσανίδας.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Υψηλή απόδοση.
- Εξουδετερώνει διαφορές στην απορροφητικότητα διαφορετικών δομικών υλικών.

# STATUS



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία  
• 3 lt.  
• 9 lt.

### Αποχρώσεις:

Διαθέσιμο σε λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού STATUS.

### Στέγνωμα:

- Στην αφή  
1 - 2 h
- Επαναβαφή  
3-4 h

\*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

### Αραίωση με νερό:

5-10(% κ.ό.)

### Εφαρμογή:

Για εσωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για γυψοσανίδες, επιφάνειες τοιχοποιίας, μπετόν.

### Κατανάλωση:

12-14 m<sup>2</sup>/lt.

### Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

### Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε καλά κλεισμένα δοχεία για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε ξηρό και δροσερό μέρος.

### Κλάση Π.Ο.Ε.:

Κλάση Π.Ο.Ε. A/h. Συνδεδειγμένα αστάρια (W.B.) Όριο Π.Ο.Ε.: 30 gr/lt. Μέγιστο όριο Π.Ο.Ε. του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 gr/lt.

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για μείωση απορροφητικότητας, ειδικά στις επιφάνειες των γυφθοσανίδων.  
Εξομάλυνση ανομοιομορφιών σε γυφθοσανίδες και επιφάνειες τοιχοποιίας από σοβά, μπετόν κλπ.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα και λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, εφαρμόστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε τον έτοιμο προς χρήση, Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS ONE COVER, με ένα μόνο χέρι χωρίς τρίψιμο. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία. Βεβαιωθείτε πρώτα πως η αιτία της υγρασίας σταμάτησε και πως η επιφάνεια στέγνωσε εντελώς.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή του υλικού στις απορροφητικές ή στις πολύ τραχιές επιφάνειες γίνεται με ψεκαστήρα. Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζουμε διείσδυση του υλικού παντού, ταχύτητα στην εφαρμογή και οικονομία στην κατανάλωση. Κατά την εφαρμογή πρέπει να φροντίζουμε ώστε το υλικό να απορροφάται και όχι απλώς να επικάθεται σχηματίζοντας επιδερμίδα πάνω στις επιφάνειες. Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν, η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει μετά από 30-40 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.  
[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

## ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι στους 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή ενδέχεται να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμές
Ιξώδες	cP	brookfield	16000 ± 2000
Πυκνότητα	g/mL	EN ISO 2811-1	1,68 ± 0,03
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Αραίωση	%		5 - 10
Χρόνος επαναβαφής	h		3 – 4
Χρόνος στεγνώματος	h		1 - 2

\*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.  
Έκδοση Γ: 24/07/2024