

STATUS ΡΙΠΟΛΙΝΗ

ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

ΞΥΛΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **STATUS ΡΙΠΟΛΙΝΗ** είναι μια εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη διαλύτου για χρήση μέσα και έξω από το σπίτι σε νέες ή βαμμένες επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για το βάνιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, παράθυρα κ.α. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για το βάνιμο μεταλλικών επιφανειών,

αλλά και τοίχων. Ξεχωρίζει γιατί δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια και καλύπτει εύκολα, αφήνοντας μία υπέροχη επιφάνεια υψηλής λευκότητας που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο κιτρίνισμα και διατηρεί την ελαστικότητα της σε βάθος χρόνου.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ειδικά σχεδιασμένη για το βάνιμο μετά από κατάλληλη προετοιμασία ξύλινων επιφανειών (πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, παράθυρα κ.α.), μεταλλικών επιφανειών αλλά και τοίχων.
- Εφαρμόζεται σε εσωτερικές ή εξωτερικές καθώς και σε νέες ή βαμμένες επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μαλακό δούλεμα.
- Εξαιρετικό άπλωμα
- Υψηλή λευκότητα
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες
- Υψηλή αντοχή στο κιτρίνισμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Διατηρεί την ελαστικότητα της σε βάθος χρόνου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι γερή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, ή σκουριές, ώστε να εξασφαλίσουμε καλή πρόσφυση. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά, ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Επιφάνειες βαμμένες από παλιά με λαδομπογιά, πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο και να ξεσκονίζονται καλά.

- Τα καινούργια ξύλα: πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα για τη θεραπεία των ρόζων, την

προστασία από το σαράκι και το στοκάρισμα με τον κατάλληλο στόκο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε 1-2 στρώσεις **STATUS ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ**.

- Τα καινούργια μέταλλα: πρέπει, αφού τριφτούν καλά και αφαιρεθούν οι σκουριές, να προστατεύονται με 1-2 στρώσεις **STATUS RUST PRIMER**. Στους τοίχους εφαρμόστε πρώτα μία στρώση **STATUS ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε το προϊόν προσέχοντας να καλύψετε καλά όλα τα δύσκολα σημεία της επιφάνειας, όπως γωνιές, εσοχές κ.λπ. Για προστασία από το κιτρίνισμα σε εσωτερικές σκοτεινές επιφάνειες που δεν τις βλέπει ο ήλιος (π.χ. υπόγεια) εφαρμόστε το προϊόν **STATUS AQUADROP** (ριπολίνη

νερού. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλειμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν χρειάζεται και δεύτερο χέρι, περάστε το τουλάχιστον 16 ώρες μετά το πρώτο. Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μετόν η εφαρμογή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 4-6 ώρες, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή. Πλήρη αντοχή στο πλύσιμο μετά από 4 εβδομάδες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 16 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

- Λευκό σατινέ, ματ, γυαλιστερό.
- Σε χιλιάδες αποχρώσεις σατινέ ή γυαλιστερό στο σύστημα χρωματισμού STATUS.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

14-16 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, αναλόγως πάντα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο ή ρολό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση καθαρίζουμε το πινέλο, ή το ρολό με WHITE SPIRIT και στη συνέχεια με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των:

- 375ml, 750ml, 2,5lt για λευκό σατινέ ή γυαλιστερό.
- 375ml, 750ml για λευκό ματ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για την κατηγορία προϊόντος Α/ζ «Εσωτερικών / Εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο», Τύπος Δ, ΦΑΣΗ II : 300 gr/lt.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 295 gr/lt.
- Μέγιστη αραίωση 3%.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη βάφετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή

ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

STATUS ΡΙΠΟΛΙΝΗ

ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΛΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Βάση			Αλκυδικές ρητίνες
Ιξώδες	(sec)	Flow Cup N°4	180 ± 60
Στιλνότητα (60°)	Ματ	EN ISO 2813-99	< 15
	Σατινέ		20-50
	Γυαλιστερό		> 90
Σκληρότητα (König) μετά από 7 ημέρες	(sec)	ISO 1522-00	35±15
Πρόσφυση (cross cut STATUS VELATURA + STATUS ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ)		EN ISO 2409-95	0-1
Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV (1000h)	(°C)	ISO 11507-97	Δεν παρατηρείται αλλοίωση του φιλμ
Αραιώση με white spirit	(% κ.ο.)		έως και 3%

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.