

## Thrakon DEC 450 Fas Acryl

**DEC 450 Fas Acryl** е акрилна фасадна матова боя, UV устойчива, водоотблъскваща и с много добра паропроницаемост. Продуктът се използва като декоративна и защитна боя за външно и вътрешно приложение.

**DEC 450 Fas Acryl** се полага върху:

- всички видове стари и нови варо-циментови мазилки
- шпакловки и хастари, гипсови мазилки, бетон и други минерални основи.

**DEC 450 Fas Acryl** е особено удачен за употреба при саниране на стари сгради и за реновиране чрез преобояване на съществуващи крайни декоративни мазилки върху топлоизолационни системи.

Състав: Акрилна емулсия, минерални пълнители и добавки, пигменти, вода



### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

- Повърхността трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията
- Силно попиващи основи се обработват предварително с Thrakon дълбокопроникващ акрилен грунд
- Големи грапавини и неравности по основата следва да се шпакловат и загладят с подходяща шпакловъчна циментова смес преди полагане на **DEC 450 Fas Acryl**

### ПОЛАГАНЕ И ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

**DEC 450 Fas Acryl** се полага в два слоя, като първи слой може да се разрежи с до 10-15% чиста вода. Втори слой от боята се нанася неразреден след като първият грундиращ слой е напълно изсъхнал (най-рано 10 часа след грундирането). **DEC 450 Fas Acryl** не трябва да се полага върху мокри и влажни повърхности. Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски боя, веднага да се измият с вода. За постигане на най-добри резултати нанасянето на боята не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха и при силен вятър. **DEC 450 Fas Acryl** се полага при температури не по-ниски от +5°C

### РАЗХОДНА НОРМА

0,300 - 0.350 кг/м<sup>2</sup> за два слоя (включително грундирането).

\* Разходната норма зависи от качеството на основата, инструмента и начина на полагане на боята. Точните разходни норми следва да се проверят на пробни повърхности.

### СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място върху дървени палети при температури над +5°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки най-малко 12 месеца от датата на производство.