

# DEC 484 Thravertine

## Декоративна мазилка с ефект „Травертин“



DEC 484 Thravertine е декоративна, суха, варо-циментова мазилка за вътрешно и външно приложение. Съдържа бял цимент, хидратна вар, минерални пълнители, фибри и добавки. Цвят – бял.

### Приложение

Използва се за декоративно оформление на цели стени или отделни декоративни елементи като колони, пиластри, камини, и др. Има отлично сцепление към минерални повърхности като след обработка и структуриране създава гладка или пореста текстура с ефект на камъка травертин, класическа тухла, груб бетон, кора на дърво и др. Минералният състав на мазилката ѝ придава отлична паропропускливост и влагоустойчивост.

### Подготовка на основата и работа с продукта

В подходящ съд, пълнен с 6.0 л чиста вода добавете една 25 кг торба суха смес от продукта. Сместа се разбърква добре с миксер до получаването на еднородна маса. Изчакайте 5 min. сместа да съзрее и отново разбъркайте. Време за работа с продукта – 3-4 часа.

Върху минерални основи при интериорни повърхности грундирайте с обезпращаващ и заздравяващ грунд Thrakon Status Dur, а при екстериорни повърхности с грунд Thrakon GLX 496 Acryl. С неръждаема стоманена маламашка нанесете равномерно първи слой-основа от мазилката с дебелина около 2 mm. След като изсъхне положеният слой (след 8-12 ч. при +25°C), нанесете втори слой от мазилката с подходяща дебелина (2 - 4 mm) без да оставяте ръбове, груби линии или неравни и високи участъци. Изчакайте 5-10 min. мазилката да започне да съхне и оформете с различни инструменти (шпакла, релефен тампон, изкуствена трева, пореста гъба и др.) желаният декоративен финален ефект/текстура на мазилката. Накрая прекарайте маламашката по цялата повърхност, като оказвате натиск върху слоя, за да загладите и полирате мазилката. След това нанесете транспарентен грунд-импрегнатор Status Dur или Status Acrylic Primer върху получената текстура.

### Финиш при интериор:

Мазилката може да се остави бяла или да се защити и декорира с оцветена боя от серията Status (Emulsion, Artistico, Metallic) разредена с 20-30% вода и нанесена с четка, каучуков ракел или пореста гъба.

### Финиш при екстериор:

Мазилката се защитава и декорира с оцветена фасадна боя от серията Thrakon Fas Acryl/ Silicone, Status Acrylic и др., разредена с 20-30% вода и нанесена с четка, каучуков ракел или пореста гъба. Накрая, нанесете UV-устойчив импрегнатор Thrakon Nanoshield върху цялата боядисана повърхност.

По време на полагането, както и през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +30°C. Не полагайте продукта при наличие на отрицателни температури и висока влажност на въздуха или върху директно огрени от слънцето повърхности.

### Разходна норма

~ 1,0 – 1,3 kg/ m<sup>2</sup>/ за 1 mm дебелина на слоя (в зависимост от текстурата)

### Съхранение и срок на годност

Съхранявайте върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0°C. Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 м. от датата на производство, отбелязана на опаковката.