

Nanoshield W

Полимерен нано-импрегнатор за защита на порести повърхности

Готов за употреба, полимерен нано-импрегнатор, подсилен със специални смоли, за защита на порести повърхности (зидарии, камък, бетон, циментови мазилки и шпакловки, плоскости от гипсокартон и др.) от влага, вода, мухъл, плесен и опетняване. Използван в препоръчителната дозировка, продуктът остава прозрачен, не образува повърхностен филм и не променя визията на обработената с него повърхност. За вътрешна и външна употреба.



ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И РАБОТА С ПРОДУКТА

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата. Продуктът се разбърква добре преди употреба. Нанесете равномерно един слой от **Nanoshield W** с четка, валик или пистолет за безвъздушно впръскване. При силно попиващи повърхности, изчакайте 2-3 часа и нанесете втори слой от продукта. Температурата на въздуха и основата по време на полагане на продукта трябва да бъде между +5°C и +35°C.

Продуктът достига пълните си свойства след пълното изсъхване (48 часа).

РАЗХОДНА НОРМА:

100 - 200 ml/ m² (в зависимост от абсорбцията на основата)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Стойност (Стандарт)
Форма/Консистенция:	течна емулсия
Цвят:	Бял / светло-жълтеникав
Плътност:	1 ± 0.03 kg/L (при +20°C)
РН-стойност:	7 - 7,5 (ISO 1148)
Проникване на материала в основата (mm)	Class I: <10 (EN 14630)
Водопоглъщане и устойчивост на алкали (%)	Скорост на усвояване в сравнение с контролната мостра < 7,5 (EN 13580)
	Коефициент на абсорбция след потапяне в алкален разтвор: <10 - (EN 13580)
Коефициент на изсъхване на материала (%)	Class II: >10 (EN 13579)

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температури от +5°C до +30°C в сухи и защитени от директна слънчева светлина помещения. Срок на съхранение в оригинални, неотворени опаковки - най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация за безопасна употреба и за третиране на опаковките и отпадъците, прочетете етикета на опаковката или Информационния лист за безопасност на продукта, който е наличен при поискване от професионалния потребител.

БЕЛЕЖКИ

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а оттук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.